

Denominazione	ROTOLL SATIN
Descrizione	Smalto di finitura liscia, satinata, a base di resine alchidiche in fase solvente.
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> • Protezione e decorazioni di alta qualità di legni, soffitti e muri. • Lavori nuovi e di rinnovamento o manutenzione. • Resa elevata. • Film eccezionalmente liscio. • Buona durata. • Eccellente resistenza allo sfarinamento.
Classificazione (UNI 8681)	B4. A.O.B.O.AB Pittura per finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, lucida, alchidica.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture lucide per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per Rotoll Satin (cat. A/b): 400 g/L (2007); 100 g/L (2010). Rotoll Satin contiene al massimo 399 g/L di COV.
Preparazione del prodotto	Mescolare bene il prodotto prima dell'applicazione.
Supporti	<p>Supporti Nuovi in interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesso, cartongesso e derivati. • Supporti a base di leganti idraulici, precedentemente stuccati. <p>Supporti Interni ed Esterni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legni e derivati del legno, all'infuori dei legni con essudazioni resinose (teck, iroko, doussié, cedro rosso, ecc...). • Metalli ferrosi e non ferrosi, precedentemente trattati. <p>Supporti già verniciati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutti i supporti di cui sopra rivestiti di vecchie pitture ben aderenti. • Per altri supporti consultarci. <p>Incompatibilità conosciute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pitture alla calce ed oli calcinati.
Preparazione dei supporti (vedere la tabella qui sotto)	<p>Supporti nuovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A base di leganti idraulici: stuccatura obbligatoria. • Legni e derivati: Se necessario sgrassare con DILUANT EPOXY prima dell'applicazione. <p>Supporti già verniciati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartavetratura delle superfici lucide o satinata.

Supporti	Metalli	Altri supporti e fondi compatibili
Antiruggini o fondi	1 mano di TOL-METAUX o di TOL-FACER	1 mano di IMPRESSION UNIVERSELLE
Finitura	2 mani di ROTOLL SATIN	

Consigli pratici	<p>Condizioni dell'ambiente e del supporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura dell'ambiente: min 5°C / max 35; • Umidità relativa dell'ambiente: applicabile anche in ambienti molto umidi; • Temperatura del supporto: min. 5°C / max 35; • Supporto asciutto.
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. • Richiede etichettatura (D. M. N°52 del 03-02-97 e successive modifiche ed integrazioni). • Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. • I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Voce di capitolato

Applicazione di smalto di finitura satinato tipo ROTOLL SATIN TOLLENS, a base di resine alchidiche applicata su, infissi e metalli, legni in interno ed esterno, previo trattamento del supporto con idoneo primer, al prezzo di €/mq _____ esclusi ponteggi, protezioni, pulizie ed opere accessorie.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura gloss	MPL 030 (UNI 9389)	Satinato 30 a 60°
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	1,290 ÷ 1,330
Resa teorica per mano mq \ lt	MPL 052 (ISO 7254)	14 ÷ 17
Spessore secco consigliato micron per mano	MPL 056 (ASTM D 1186)	30 ÷ 35
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	38 °C
Contenuto solidi % in peso	MPL 027 (UNI 8906)	71 ÷ 75
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 12 mesi
Fuori Polvere h	MPL 033	3
Secco al tatto h	MPL 033	4,5
Secco in profondità h	MPL 033	24
Sovraverniciabilità h	MPL 037	24
Esterni \ Interni		SI \ SI
Colori		Bianco, Nero; tinte Grand Totem e Totem Pastel realizzabili a partire dalle basi P-M-T
Confezioni		Bianco: 1L, 3L, 10L, Colorato: 1L, 3L
Legante		Alchidico
Pulizia attrezzi		Acquaragia
Diluyente		Acquaragia
Applicazione a rullo % in volume	MPL 063	Pronto all'uso, diluire eventualmente con il 5% in volume di acquaragia
Applicazione a pennello o spalter % in volume	MPL 063	Pronto all'uso, diluire eventualmente con il 5% in volume di acquaragia
Applicazione a spruzzo ed aria % in volume	MPL 063	Pronto all'uso, diluire eventualmente con il 5% in volume di acquaragia

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.