

TOLLENS

*Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).



Cod. scheda CTO483292T
Rev. 01– 01.07.2015
Pag. 1 di 4

Toll'Azur Acryl Satin



Impregnante di finitura satinato ad effetto cera, a base di resine acriliche in fase acquosa

Interno
Esterno*

*Tranne i colori 025 Naturel e 020 Incolore

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Protezione del legno contro le intemperie.
- Anti-UV (tranne il colore 025 Naturel e 020 Incolore), protegge il legno dall'ingrigimento.
- Protezione a titolo preventivo contro la formazione di alghe e funghi.
- Microporoso ed elastico, lascia respirare il legno.
- Aspetto satinato a effetto cera, sottolinea e mette in evidenza le venature del legno.
- Essiccazione veloce e senza odore.
- Facilità di applicazione e manutenzione.

DESTINAZIONE

- Protezione e decorazione della maggior parte dei legni.
- Lavori nuovi o di ripristino.

COLORI DISPONIBILI

- 20 colori legno della cartella IMPREGNANTI – TINTE LEGNO.
 - 80 colori della cartella IMPREGNANTI – TINTE DECO'.
- Tutti i colori sono realizzabili a tintometro a partire dal 020 Incolore.
- 020 Incolore, 025 Naturel e alcuni colori Decò sono solo per applicazioni in interno. Consultare la cartella.
 - E' possibile mescolare i toni legno tra di loro.
 - Attenzione: il colore finale applicato può discostarsi leggermente da quello scelto sulla cartella in funzione del tipo di legno, del numero di mani applicate e del tipo di fondo utilizzato. Prima di cominciare, si consiglia di effettuare una prova pratica sul supporto.

FORMATI DISPONIBILI

1 L, 3 L e 10 L

CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)

A4.C.O.A.1.FA

Vernice per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, semilucida, acrilica.

CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE)

Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Valore limite UE di COV per TOLL'AZUR ACRYL SATIN (cat. A/e): 130 g/L (2010). TOLL'AZUR ACRYL SATIN contiene al massimo 129 g/L di COV.

Ai sensi del D.lgs. n° 161/06 i valori COV riportati sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni da noi indicate.

Toll'Azur Acryl Satin

POSA IN OPERA

DILUIZIONE

- Pronto all'uso.
- Come fondo: diluizione al 15% in volume con acqua.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- Mescolare prima dell'uso.

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

- Pennello.
- Rullo seguito da una passata con spalter.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Con acqua

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

- temperatura dell'ambiente: min. +10°C – max. +35°C
- umidità relativa dell'ambiente: < 75%
- temperatura del supporto: min. +10°C – max. +35°C

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante.

SUPPORTI COMPATIBILI

Nuovi:

- legno e derivati del legno, tranne legni con essudazioni resinose (teck, iroko, cedro rosso, ...)

Già verniciati:

- legno rivestito con vecchi impregnanti microporosi aderenti.
- Per altri supporti consultarci.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Legni nuovi:

- Sgrassare ed eliminare eventuali essudazioni resinose con diluente.
- Carteggiare con carta abrasiva grana 80 o 100.

Legni già verniciati:

Se necessario ripristinare le superfici ingrigite con RENOVATEUR DE BOIS ed eliminare le eventuali vecchie pitture non microporose o non aderenti.

- Rivestiti con pitture, vernici o impregnanti a cera: carteggiare meccanicamente per riportare il legno a nudo.
- Rivestiti con impregnanti sfoglianti: rimuovere il vecchio film tramite carteggiatura o raschiatura.
- Rivestiti con impregnanti ben aderenti: eventuale decontaminazione della superficie con FUNGICID SRAY DISINFETTANTE e carteggiatura delle superfici lucide o satinata.

Toll'Azur Acryl Satin

SISTEMA D'APPLICAZIONE

SUPPORTI	Primer / Fondo	Finitura
Interni	1 mano di TOLL'AZUR ACRYL SATIN diluito al 15% con acqua	1 mano di TOLL'AZUR ACRYL SATIN
Esterni	1 mano di TOLL'AZUR IMPREGNATION	2 mano di TOLL'AZUR ACRYL SATIN
Manutenzione	-	1 mano di TOLL'AZUR ACRYL SATIN

CONSIGLI PRATICI

- Per applicazioni in interno in cui ci sia il rischio di risalita del tannino, sgrassare il supporto ed utilizzare TOLL'AZUR IMPREGNATION come fondo.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di impregnante di finitura satinato ad effetto cera, a base di resine acriliche in fase acquosa, tipo TOLL'AZUR ACRYL SATIN Tollens, applicato su legno e derivati del legno in interno e in esterno, al prezzo di €/m² _____ esclusi ponteggi, protezioni, pulizie ed opere accessorie.

Toll'Azur Acryl Satin

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Aspetto e finitura	Effetto cera, satinato	
Massa volumica	1,02 g/ml	UNI 8910
Resa teorica per mano	Legno piallato: 14 ÷ 18 m ² /L Legno non piallato: 11 ÷ 15 m ² /L in funzione della natura del supporto e del tipo di applicazione	ISO 7254
Punto di Infiammabilità	Non infiammabile	UNI 8909
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	Almeno 36 mesi	UNI 10154
Fuori polvere	1 h	
Secco al tatto	2 h	
Sovraverniciabilità	6 h	

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Cromology-Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.



TOLLENS è un marchio
Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977
www.tollens.it



Lun – Ven 8:30 – 17:30