

TOLLENS

Toll'Azur Opaque

Cod. scheda CTO483282T

Rev. 01 – 01.07.2015

Pag. 1 di 3

*Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).



Impregnante di finitura opacizzante, satinato, a base di resine acriliche pure in fase acquosa

Interno
Esterno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Protezione del legno contro le intemperie.
- Contiene speciali preservanti del film che conferiscono al rivestimento una protezione preventiva dalla formazione di alghe e funghi.
- Microporoso ed elastico, lascia respirare il legno.
- Aspetto satinato e opacizzante, sottolinea e mette in evidenza le venature del legno.
- Essiccazione veloce e senza odore.
- Facilità di applicazione e manutenzione.

DESTINAZIONE

- Protezione e decorazione della maggior parte dei legni.
- Lavori nuovi o di ripristino.

COLORI DISPONIBILI

- 60 colori della cartella IMPREGNANTI – OPACIZZANTI e colori della mazzetta TOTEM realizzabili a partire dal Bianco Calibrato e dalla base Ta.

FORMATI DISPONIBILI

1 L, 3 L e 10 L

CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)

A4.C.O.A.1.FA

Vernice per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, semilucida, acrilica.

CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE)

Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Valore limite UE di COV per TOLL'AZUR OPAQUE (cat. A/e): 130 g/L (2010). TOLL'AZUR OPAQUE contiene al massimo 129 g/L di COV.

Ai sensi del D.lgs. n° 161/06 i valori COV riportati sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni da noi indicate.

POSA IN OPERA

DILUIZIONE

- Pronto all'uso.
- Come fondo: diluizione al 10% in volume con acqua.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- Mescolare prima dell'uso.

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

- Pennello.
- Rullo.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Con acqua

Toll'Azur Opaque

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

- temperatura dell'ambiente: min. +10°C – max. +35°C
- umidità relativa dell'ambiente: < 75%
- temperatura del supporto: min. +10°C – max. +35°C

SUPPORTI COMPATIBILI

Nuovi:

- legno e derivati del legno, tranne legni con essudazioni resinose (teck, iroko, cedro rosso, ...)

Già verniciati:

- legno rivestito con vecchi impregnanti microporosi aderenti.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Ripristino delle superfici ingrigite con RENOVATEUR DE BOIS.
- Eliminazione di eventuali vecchie pitture non microporose o non aderenti.

Legni nuovi:

- Sgrassare ed eliminare eventuali essudazioni resinose.
- Carteggiare con carta abrasiva grana 80 o 100.

Legni già verniciati:

- con pitture, vernici o impregnanti a cera: sverniciare o carteggiare per riportare il legno a nudo.
- con impregnanti sfoglianti: rimuovere il vecchio film tramite carteggiatura.
- con impregnanti ben aderenti: eventuale decontaminazione della superficie con FUNGICID SRAY DISINFETTANTE e carteggiature delle superfici lucide o satinata.

SISTEMA D'APPLICAZIONE

SUPPORTI		Primer / Fondo	Finitura
Legno nuovo		1 mano di TOLL'AZUR IMPRIM o di TOL-PRIM U diluito	2 mani di TOLL'AZUR OPAQUE
Legno da rinnovare	Legni rivestiti con vecchi impregnanti o pitture microporose aderenti	1 mano di TOLL'AZUR OPAQUE diluito fino al 10% con acqua	1 mano di TOLL'AZUR OPAQUE
	Legni vecchi con esfoliazione della superficie rivestita o sverniciati	1 mano di TOLL'AZUR IMPRIM o di TOL-PRIM U diluito	2 mani di TOLL'AZUR OPAQUE

Consultare le schede tecniche dei prodotti citati nella tabella

CONSIGLI PRATICI

- Non applicare su legno screpolato, a forte porosità o al contrario difficilmente impregnabile (tranne che su TOL-PRIM U).
- Non applicare in esterno su superfici orizzontali o con forte accumulo d'acqua causato da ruscamenti o da frequente formazione di condense.
- Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante.

Toll'Azur Opaque

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di impregnante di finitura opacizzante, satinato, a base di resine acriliche pure in fase acquosa, tipo TOLL'AZUR OPAQUE Tollens, applicato su legno e derivati del legno in interno e in esterno, al prezzo di €/m² _____ esclusi ponteggi, protezioni, pulizie ed opere accessorie.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Aspetto e finitura	Opacizzante, satinato 19 gloss a 60°	
Massa volumica	1,25 ÷ 1,27 g/ml	UNI 8910
Resa teorica per mano	Legno piallato: 8 ÷ 13 m ² /Lt Legno non piallato: 4 ÷ 8 m ² /Lt in funzione della natura del supporto e del tipo di applicazione	ISO 7254
Punto di Infiammabilità	Non infiammabile	UNI 8909
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	Almeno 36 mesi	UNI 10154
Fuori polvere	30 min	
Secco al tatto	2 h	
Sovraverniciabilità	6 h	
Secco in profondità	24 h	

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.



TOLLENS è un marchio
Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977
www.tollens.it



Lun – Ven 8:30 – 17:30